

KRATON



特性	S-B-S	S-EB-S	機能性 S-EB-S	ERS S-EB-S	S-EB/S-S
	Kraton D	Kraton G	Kraton FG1901 FG1924	Kraton G1640~G1645	Kraton A1535 A1536
Tg	低	高	高	高	高
硬度	低~高	低~高	低~高	低	高
與非極性材料融合	佳	佳	佳	優	佳
與極性材料融合	差	普通	優	普通	普通
耐熱效果	佳	佳	佳	佳	佳
耐候效果	普通	佳	佳	佳	佳